



## TAITALAC 1000

ABS Resin

## 丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)塑料

## 特性

- 易加工
- 中等耐冲击

## 应用

- 办公室设备
- 玩具/家具组件, 厨房用具
- 不断电系统电池壳
- 儿童用品

特性	测试标准	测试条件	SI unit	
			Unit	s.p.
<b>物理特性</b>				
比重	ISO 1183	23°C	g/cm <sup>3</sup>	1.03
流动指数	ISO 1133	220°C, 10kg load	cm <sup>3</sup> /10min	16.0
<b>机械特性</b>				
Izod 耐冲击强度	ISO 180/1A	23°C, Notched	KJ/m <sup>2</sup>	23
Charpy 耐冲击强度	ISO 179/1A	23°C, Notched	KJ/m <sup>2</sup>	24
抗张强度-降伏点	ISO 527	23°C, 50 mm/min	MPa	43
抗张强度-断裂点	ISO 527	23°C, 50 mm/min	MPa	34
伸张率-断裂点	ISO 527	23°C, 50 mm/min	%	30
抗折强度	ISO 178	23°C, 2.0 mm/min	MPa	67
抗折系数	ISO 178	23°C, 2.0 mm/min	GPa	1.9
<b>耐热特性</b>				
热变形温度	ISO 75	未退火 1.8MPa	°C	84
维卡软化点	ISO 306	50°C/hr, 1 kg load	°C	96
<b>物理特性</b>				
洛氏硬度	ISO 2039-2	23°C, R-scale	R-scale	105
成型收缩率	ISO 294-4	60×60×2mm S <sub>Flow</sub>	%	≤0.4
吸水率	ISO 62	23°C/50% RH	wt %	≤0.3
<b>阻燃特性</b>				
	UL-94	1/16 inch	No E50263	HB
<b>电器性质</b>				
相对温度指数(RTI)	UL-746B	0.062 英吋以上	°C	60
抗热线燃烧性(HWI)	UL-746A	0.062 英吋以上	Secs	17
抗电弧性(HCAI) High	UL-746A	0.062 英吋以上	Arcs	200
电弧产生速率(ATR)	UL-746A	0.062 英吋以上	in/min	0

注 1：以上数据为实验室测试结果，不作为合约产品的检验结果

注 2：染色产品物性规格同本色产品