



TAITALAC 1200
SAN Resin

丙烯腈苯乙烯(AS)塑料

特性	应用
<ul style="list-style-type: none"> 改性专用 	<ul style="list-style-type: none"> 通用改性 合金改性 色母载体

特性	测试标准	测试条件	SI unit	
			Unit	s.p.
物理特性				
比重	ISO 1183	23°C	g/cm ³	1.03
流动指数	ISO 1133	220°C, 10kg load	cm ³ /10min	3.0
机械特性				
Izod 耐冲击强度	ISO 180/1A	23°C, Notched	KJ/m ²	1.7
Charpy 耐冲击强度	ISO 179/1A	23°C, Notched	KJ/m ²	2.7
抗张强度-降伏点	ISO 527	23°C, 50 mm/min	MPa	73
抗张强度-断裂点	ISO 527	23°C, 50 mm/min	MPa	68
伸张率-断裂点	ISO 527	23°C, 50 mm/min	%	30
抗折强度	ISO 178	23°C, 2.0 mm/min	MPa	107
抗折系数	ISO 178	23°C, 2.0 mm/min	GPa	2.9
耐热特性				
热变形温度	ISO 75	未退火 1.8MPa	°C	90
维卡软化点	ISO 306	50°C/hr, 1 kg load	°C	102
物理特性				
洛氏硬度	ISO 2039-2	23°C, R-scale	R-scale	M-81
成型收缩率	ISO 294-4	60×60×2mm S _{Flow}	%	≅0.4
吸水率	ISO 62	23°C/50% RH	wt %	≅0.3
阻燃特性				
	UL-94	1/16 inch	No E50263	HB

注 1：以上数据为实验室测试结果，不作为合约产品的检验结果

注 2：染色产品物性规格同本色产品